

Travesía de Alcalá de Henares Nº 4 A - 28510 Campo Real (Madrid)  
Tel.: 91 873 30 20 - ventas@pinturasmorlo.es  
www.pinturasmorlo.es

## ABAFOND F-191-N ACRILICO TRANSPARENTE

Fondo acrílico

### Descripción

Se trata de un fondo de acrílico, de rápido secado, buen lijado y muy buena adherencia sobre la mayoría de los tipos de madera más frecuentemente usados en la fabricación de muebles. De un contenido medio en sólidos, es especialmente indicado para trabajos a poro abierto en chapas porosas. Al mezclarlo con el CATALIZADOR C-191-N, posee una perfecta resistencia al amarilleo.

### Propiedades

- No amarilleante
- Fácil lijado
- Buena adherencia
- Secado rápido

### Superficies de aplicación

Se recomienda su uso para todo tipo de maderas que requieran un fondo transparente de secado rápido.

### Características técnicas

<b>Viscosidad:</b>	35 ± 5 seg. Copa Ford nº 4 a 20° C. aprox.
<b>Viscosidad de mezcla:</b>	RP-124..... 25 ± 2 seg. Copa Ford nº 4 a 20° C. aprox.
<b>Densidad:</b>	918 grs/cm <sup>3</sup> aprox.
<b>Punto gel:</b>	≥12 horas aprox.

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Travesía de Alcalá de Henares Nº 4 A - 28510 Campo Real (Madrid)  
Tel.: 91 873 30 20 - ventas@pinturasmorlo.es  
www.pinturasmorlo.es

## Modo de empleo

Este producto puede aplicarse con pistola aerográfica, calderín de presión, grupo airless o airmix, así como con máquina de cortina.

Se sirve en dos componentes que en el momento de usar se mezclan:

- 100 partes de ABAFOND F-191-N ACRILICO TRANSPARENTE
- 10 partes de CATALIZADOR C-191-N

## DILUCION

Viene al uso, pero transcurrido un tiempo de mezcla, se produce el lógico aumento de viscosidad; se diluirá con nuestro DISOLVENTE DE POLIURETANOS 803. Así también, cuando la temperatura sea superior a los 25/27° C, se aconseja añadir un 3-5% de nuestro DISOLVENTE RETARDANTE ANTIVELO 804, para evitar la posible aparición de "puntos de aguja".

SECO AL POLVO..... 5/10 minutos. Aprox. SECO

MANIPULABLE..... 20/25 minutos. Aprox.

SECO PARA LIJA..... 10/12 horas aprox.

Estos datos se corresponden con una aplicación de 150 grs/m<sup>2</sup> aprox. a una temperatura de 20° C.

## Observaciones

Cuando desee aplicarse más de una mano, puede darse la segunda desde que la primera tenga un poco de mordiente hasta 3 o 4 h. después de aplicada la primera. Pasado este tiempo, es necesario un lijado superficial de la primera mano. Cuando se trate de barnizar madera sometida a proceso de oxigenación, es necesario esperar a que haya desaparecido de la pieza el oxígeno libre, lo que con según nuestra experiencia, no sucede hasta pasados al menos 5 días. Por último, no es conveniente dejar lijado el fondo más de 48/72 h. antes de aplicar el acabado, para evitar problemas de falta de adherencia. Esta consideración es extensiva a cualquier fondo de poliuretano.