



PINTURAS MORLO



Travesía de Alcalá de Henares Nº 4 A - 28510 Campo Real (Madrid)
Tel.: 91 873 30 20 - ventas@pinturasmorlo.es
www.pinturasmorlo.es

ARRILAK PU-1723 TRANSPARENTE

Barniz de poliuretano transparente

Descripción

Acabado de poliuretano de dos componentes, tixotrópico. Retícula por la adición del catalizador C-1723 (2:1 en volumen).

Propiedades

- Aplicable con pistolas aerográficas, airmix y airless.
- Buena tixotropía.
- Buen poder de relleno.
- Gran comportamiento en la aplicación en vertical.
- Buen tacto.
- Homogeneidad de matizado en brillos bajos.

Superficies de aplicación

Especialmente indicado como capa de acabado en superficies interiores, previamente tratadas y fondeadas, de madera, en puertas, vallas, marcos, ventanas, barandillas, rejas, etc.

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Soporte:----- | Chapas y macizos previamente fondeados y lijados. |
| - Preparación del soporte: ----- | Eliminar los restos procedentes del lijado. |
| - Gramaje:----- | 1-2 manos de 120 – 130 gr/m2. |

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.



PINTURAS MORLO



Travesía de Alcalá de Henares Nº 4 A - 28510 Campo Real (Madrid)
Tel.: 91 873 30 20 - ventas@pinturasmorlo.es
www.pinturasmorlo.es

Características técnicas

- Viscosidad Copa Ford N°4:----- 24"
- Peso específico:----- 0,960 gr/cm3
- Color: ----- Ambarino.
- Aspecto en el envase:----- Líquido fluido.
- Aspecto de la película seca:----- Incolora.
- Estabilidad (sin abrir el envase):- Superior a 6 meses.
- Grado de brillo:----- Mate 0 / Semimate 3 / Satinado 5 / Satinado alto 7 / Semibrillo 8'5 / Brillo 10

Modo de empleo

| TIPOS DE APLICACIÓN | Viscosidad aplicación | Diluyente | % Diluyente |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Aerográfica, airmix y airless | 16-18" | Dismorlo P-1 | 0-5% |
| Electrostática | 14" | Dismorlo P-1 | 5-10% |
| Cortina | ----- | ----- | ----- |

Tiempos de curado

- Seco polvo:----- 10'
- Seco tacto:----- 20'
- Seco lija:----- -
- Sobre barnizado:----- Consigo mismo, a partir de las 12 horas.

Características de la mezcla

- Relación de la mezcla PU-1723/C-1723 : 2/1
- Viscosidad de la mezcla 18"
- Tiempo mínimo de vida a 20 °C 4 horas aproximadamente.

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.



PINTURAS MORLO



Travesía de Alcalá de Henares Nº 4 A - 28510 Campo Real (Madrid)
Tel.: 91 873 30 20 - ventas@pinturasmorlo.es
www.pinturasmorlo.es

Observaciones

Mediante agitación, homogeneizar antes de su uso. Se presenta en cuatro grados de brillo de mate a satinado. Recomendado para todo tipo de molduras y torneados que puedan acabarse con pistolas aerográficas, airmix y airless. Excelente comportamiento en sillería por su buen poder de relleno y su resistencia al descuelgue en vertical, así como en el acabado de mueble montado, dado que auna propiedades como tixotropía, extensibilidad, tacto, sedosidad y resistencia al rayado. En el caso de tener que repintarse consigo mismo, recomendamos efectuar un suave lijado con una lija de grano fino (320-400) para asegurar la adherencia entre las capas del barniz.



MeH

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.