

Travesía de Alcalá de Henares Nº 4 A - 28510 Campo Real (Madrid)
Tel.: 91 873 30 20 - ventas@pinturasmorlo.es
www.pinturasmorlo.es

ARRILAK PU N.07/429 TRANSPARENTE EXTRAMATE

BARNIZ DE POLIURETANO TRANSPARENTE EXTRAMATE

Descripción

Se trata de una LACA DE POLIURETANO de alto contenido en sólidos, buena dureza, tacto sedoso y muy buena adherencia sobre fondos de poliuretano o poliéster.

Propiedades

Se sirve en dos componentes que en el momento de usar se mezclan:
2 Partes de **ARRILAK PU N.07/429 TRANSPARENTE EXTRAMATE**
1 Parte de **CATALIZADOR C-1723 I**

Superficies de aplicación

Chapas, macizos, MDF, etc., previamente fondeados y lijados

Características técnicas

VISCOSIDAD	75±5	seg. copa Ford nº 4 a 20° C.
aprox.		
VISCOSIDAD DE MEZCLA	20±2	seg. copa Ford nº 4 a 20°
C. aprox.		
VISCOSIDAD A LAS 3 HORAS	< 30	seg. copa Ford nº 4 a 20°
C. aprox.		
PUNTO GEL.....	> 12	horas aprox. a 20° C.
DENSIDAD.....	0,955	grs/cm ³ .
BRILLO.....	10±2	Gloss

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Travesía de Alcalá de Henares Nº 4 A - 28510 Campo Real (Madrid)
Tel.: 91 873 30 20 - ventas@pinturasmorlo.es
www.pinturasmorlo.es

Modo de empleo

Puede aplicarse con pistola aerográfica, grupo air-less, calderín de presión, ó máquina de cortina.

SECO AL POLVO	15/20	minutos. aprox.
SECO TACTO ó MANIPULABLE	120	minutos. aprox.
DURO.....	20/24	horas aprox.

Estos datos corresponden a una aplicación de aprox. 120 grs/m² a una temperatura de 20° C. Lógicamente si la temperatura es menor, son mas elevados; de la misma manera que si la temperatura es mayor, los tiempos se reducen.

Para su dilución, caso de ser necesario por haber transcurrido algún tiempo desde la mezcla, utilizar nuestro **DISMORLO P-1 POLIURETANO**. Cuando la temperatura sea superior a los 25/27° C., se recomienda diluir de un 3 a un 5% con nuestro **DISMORLO P-3 POLIURETANO RETARDANTE**, para conseguir un mejor estirado.

Observaciones

Para que la adherencia sea correcta, no debe aplicarse el **ARRILAK PU N.07/429 TRANSPARENTE EXTRAMATE** transcurridas mas de aprox. 48 h. de lijado el fondo, en cuyo caso es aconsejable volver a lijar el fondo.

CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos contactar con nuestro Departamento Técnico.