

Travesía de Alcalá de Henares Nº 4 A - 28510 Campo Real (Madrid)
Tel.: 91 873 30 20 - ventas@pinturasmorlo.es
www.pinturasmorlo.es

ARRILAK PUA ACRILICO BLANCO

ESMALTE DE POLIURETANO ACRILICO BLANCO

Descripción

Esmalte de poliuretano acrílico hidroxilado para metales en color y grado de brillo a determinar, reticulado con isocianato alifático al 10% en peso con su CATALIZADOR C-1005-N

Propiedades

- Excelente comportamiento al exterior y buena retención de color.
- Rápido secado de manipulación.
- Muy buena extensibilidad, tacto y sedosidad.

Superficies de aplicación

Se puede utilizar en todas las superficies de madera, destinadas a uso Interior o exterior muy indicado para mobiliario que requiera un secado rápido y una alta sedosidad.

Características técnicas

- Tipo de Vehículo: Resina Acrílica Hidroxilada
- Tipo de Pigmento: Orgánicos e Inorgánicos con cargas inertes
- Tipo de Disolventes: Hidrocarburos aromáticos, esteres y cetonas
- Pot-life a 20 °C : Mínimo 6-8 horas (tiempo de gel).
- Tipo de viscosidad: Ford Nº 4 entre 100 y 120``
- Peso específico a 20º: Entre 1114 a 1200.- g/cc., según color.
- Solidos en peso: 45 a 50 ± 2 %.
- Número de componentes: Dos (100.-partes de Base por 10.-partes de Endurecedor).
- Aspecto y color: Blanco brillo, satinado o mate
- Temperatura de Aplicación: Superior a 10 °C
- Espesor recomendado: 40 – 50 micras
- Rendimiento teórico: 8 – 10 M2 por Kg.
- Rendimiento práctico: Considerar pérdidas por aplicación e irregularidades del soporte.
- Temperatura de trabajo: máximo 100 °C
- Resistencia a niebla salina: > 400 horas (Espesor 40 – 50 micras)
- COV: ~ 500.-gr/L

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.



PINTURAS MORLO



Travesía de Alcalá de Henares Nº 4 A - 28510 Campo Real (Madrid)
Tel.: 91 873 30 20 - ventas@pinturasmorlo.es
www.pinturasmorlo.es

Modo de empleo

Eliminar mediante soplado, los restos procedentes del lijado.

Tipos de aplicación:

Sistema de aplicación : Brocha, rodillo, pistola convencional y Airless.

Disolvente de aplicación : DISMORLO P-1.

Preparación de superficie : Soportes imprimados previamente.

Este producto no debe aplicarse cuando la temperatura ambiente y la humedad sean extremas, es decir, con temperaturas inferiores a 10 °C y humedad superior al 85 %.

Grados de brillo:

MATE
SATINADO
BRILLO

Tiempos de curado:

- Secado al tacto: 20 – 30 min.
- Secado manipulación: 6 – 8 h.
- Secado repintado: 20 – 24 h.

Observaciones

Homogeneizar antes de su uso.

Los datos de parámetros físicos y viscosidades de aplicación son referidos a una temperatura de 20 °C.

La viscosidad del producto y el tiempo de curado varían según la temperatura.

Los porcentajes de diluyente son orientativos.

Es conveniente usar el producto en lugares bien ventilados.