

MORLOFOND BLANCO

Fondo blanco de poliuretano

Descripción

Fondo blanco de poliuretano a base de resinas muy elásticas. Reticula 2:1 en volumen con su CATALIZADOR MORLOFOND.

Propiedades

- Buena aplicación con todo tipo de equipos de proyección (aerografía, airmix y airless), adaptándolo con disolvente a las necesidades de cada equipo.
- Aúna tixotropía (aguante al descuelgue en vertical), lisura y elasticidad.
- Buena cubrición de los vivos de los cantos y aristas.
- Buen lijado manual (vibradoras, orbitales, etc) y en automática.
- Buen repintado de un día para el otro (14-16h).

Aplicación

Suporte: Chapas, macizos, MDF, etc., previamente fondeados y lijados.

Preparación del soporte: Eliminar mediante soplado, los restos procedentes del lijado.

Aplicación: Homogeneizar el barniz antes de su uso. Conviene atemperar el producto (20-25°C). Aplicar 2-3 manos de 180 - 220 gr/m².

Tipos de aplicación:

- Aerográfica, airmix y airless:
- Electrostática:

Viscosidad de aplicación

22-24"
16"

Diluyente

Dismorlo P-1/P-2/P-3
Dismorlo P-1/P-2/P-3

% Diluyente

10-20%
20-30%

Secado/curado: El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo de soporte y las condiciones ambientales.

Normalmente se aplican las 2-3 manos a intervalos de 1-2h entre ellas, sin necesidad de lijar. Dejar 16-20h (una noche) antes de proceder al lijar con lijas de granos 280-320.



PINTURAS MORLO



Travesía de Alcalá de Henares Nº 4 A - 28510 Campo Real (Madrid)
Tel.: 91 873 30 20 - ventas@pinturasmorlo.es
www.pinturasmorlo.es

Tiempos de curado

- Seco polvo: 6-10'
- Seco tacto: 15-30'
- Seco lija: 6-8h.

Características técnicas

A 20 °C

- Viscosidad:
- Peso específico:
- Sólidos
- Color:
- Aspecto en el envase:
- Aspecto de la película seca:
- Estabilidad (sin abrir el envase):

Barniz

- Tixotrópico.
- 1,54-1.58 gr/cm³
- 79-83%
- Blanco
- Líquido blanco
- Blanca
- 12 meses

Catalizador

- 10-12"
- 0,96-0.98 gr/cm³
- 25-27 %
- Incoloro
- Líquido fluido
-
- 6 meses

Características de la mezcla

- Relación de la mezcla 2/1
- Viscosidad de la mezcla 30-40"
- Sólidos de la mezcla 65-69 %
- Tiempo mínimo de vida 20°C 3-5 horas aproximadamente.

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Homogeneizar antes de su uso. Recomendado para el sellado de grandes superficies irregulares (puertas de cocina y de baño, y lacado del mueble en general) por el procedimiento de aplicación con airless o con airmix (aplicación industrial). Buen balance en cuanto a cubrición y pigmentación.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.